شماره پیگیری:	۱۸۲۵۰-۱	درخواست‌کننده:	تولیدی پژوهشی مهدی گام
تاریخ دریافت نمونه:	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	شماره مرجع درخواست‌کننده:	۲۳۵۱۰۴۱
تاریخ تایید مالی:	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	نشانی:	تهران-م فاطمی-خ بیستون-خ چهارم-پ ٤٦-واحد ۲
تاریخ انجام آزمون:	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	نام قطعه یا نمونه:	نمونه عایق رطوبتی دنی سیل
تاریخ صدور گزارش:	۱۴۰۱/۱۱/۱۲		
شماره ویرایش:	۰		
صفحه:	10 از ۱۳		

شرایط محیطی آزمایشگاه
- دما: 23°c
- رطوبت: ۵۰٪

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

- معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۰
- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی در طی ۷ دوره

آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر آزمایشگاه

آزمون زمان گیرش و زمان خشک شدن

استاندارد مرجع آزمون: ASTM D 1640 (2018)

شرح آزمون:

یک لایه به ضخامت 0.5 mm از نمونه بر روی زیرلایه از جنس شیشه ایجاد شد. سپس در فواصل زمانی مختلف، گیرش و خشک شدن نمونه چک شد. گیرش نمونه هنگامی است که با فشردن آرام نوک انگشت بر سطح نمونه و سپس قرار دادن انگشت بر روی صفحه ی شیشه ای تمیز اثری از نمونه بر روی شیشه مشاهده نشود. همچنین هنگامی که با فشردن آرام انگشت بر روی سطح نمونه و نیز با حرکت آرام آن بر روی سطح اثری از چسبندگی، بلندشدگی یا حرکت در اثر مالش رخ ندهد با توجه به دستورالعمل آزمون خشک شدن بر طبق استاندارد، می توان نمونه را خشک در نظر گرفت.

- آزمون بر اساس دستورالعمل A استاندارد و در دمای 23 ± 2°c و رطوبت نسبی % 5 ± 50 انجام شده است. بررسی خشک شدن نمونه در فواصل زمانی 2 دقیقه انجام شده است.

نتیجه آزمون:

زمان تقریبی گیرش نمونه در برابر تماس: (min) 12

زمان تقریبی خشک شدن نمونه در برابر تماس: (min) 80

گزارش تنها با برچسب **هولوگرام، کاغذ برجسته و مهر** مورد تایید است. نمونه‌برداری و تطابق تام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه‌های مورد آزمون حداکثر به مدت **یک ماه** نگهداری خواهد شد.
نتایج فوق تنها برای نمونه‌های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون‌ها، **محرمانه** تلقی می‌شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست.
در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱)
نشانی: تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱
تلگرام/واتس‌اپ: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ تلفن: ۶۳۰۷ و ۷-۴۶۸۳۱۵۷۰ (۰۲۱) دورنگار: ۴۶۸۴۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱)
Website: www.razi-center.net Email: info@razi-center.net